

# Aqualine Contact liège

## Colle de contact sans solvants pour le liège

### Caractéristiques du produit

---

**Base:**

Dispersion aqueuse de polymère

**Giscode (D):**

D1

**Stockage:**

Au frais et au sec, dans les emballages d'origine non ouverts 12 mois (sensible au gel)

**Emballage:**

Art. No. 810492: Bidons en plastique de 5 kg

Art. No. 810493: Bidons en plastique de 10 kg

### Données d'application

---

**Température de mise en oeuvre:**

Air ambiant et colle 15-22 °C, support 10 °C au moins

**Quantité d'application:**

Env. 300-350 g/m<sup>2</sup> sur support lissé

**Méthode d'application:**

Rouleau velours 4 mm, au dos du liège et sur le support

**Temps d'évaporation:**

30 minutes sur supports absorbants, 70 minutes sur le dos du liège à 23 °C et 65% d'humidité relative

**Temps de pose:**

Revers du revêtement 24-48 heures, fond 3-4 heures

**Nettoyage:**

A l'état humide, avec de l'eau savonneuse

### Sollicitations

---

**Résistance aux sièges à roulettes:**

Convient (selon EN 985)

### Utilisation

---

Pour coller les parquets en liège et les plaques de liège cirés et/ou vernis sans dossier. Pour supports absorbants ou non.

### Mise en oeuvre

---

Climatiser les plaques de liège conformément aux instructions de leur fournisseur avant de les encoller. Etendre la colle régulièrement au dos du liège et sur le support, avec un rouleau velours et en couches continues. Laisser sécher jusqu'à transparence complète. Placer d'emblée exactement les plaques de liège et maroufler soigneusement avec un marteau en caoutchouc. Les plaques posées peuvent être foulées sans attendre et sont vitrifiables après 24 heures.

Selon les besoins, les plaques de liège peuvent être encollées et stockées la veille dans un local climatisé. Dès que la couche de colle est transparente, les plaques peuvent être empilées les unes sur les autres.

### Préparation du sol

---

Le support doit impérativement être lisse. Les fonds rugueux, poreux ou très absorbants doivent être traités avec Aqualine TG 311 et lissés avec Sempaplan. Pour des surfaces légèrement poussiéreuses, enduire auparavant avec Aqualine TG 311. Les supports non absorbants doivent être préalablement poncés.

Le fond doit être complètement sec, solide, anti-dérapant, exempt de graisse ou d'huile. Il doit être libre de poussière et ne doit pas présenter d'endroits défectueux.

### Contact

---

**Garantie**

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en oeuvre s'écartant de nos recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Collano sont appliquées.

